



# LASTRE IN GOMMA

## SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME

1507 Rossa

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Lastra para colorata

POLIMERO:

NR/SBR

Para

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ASTM D 2240	45	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ASTM D 412C	10	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ASTM D 412C	400	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ASTM D 624B	40	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm <sup>3</sup>	DIN 53516		
PESO SPECIFICO	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479	1,10	± 0,03

<b>INVECCHIAMENTO</b> In: Aria Per: 72 h A: 70 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 573	5
	Δ CR	%		- 40
	Δ AR	%		- 40
	Δ V	%		
<b>INVECCHIAMENTO</b> In: Acqua Per: 72 h A: 50 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 471	-5
	Δ CR	%		
	Δ AR	%		
	Δ V	%		+ 5

TEMPERATURE DI ESERCIZIO						
In Aria	°C	ASTM D 573	min:	- 30	max:	+ 70
In Olio	°C	ASTM D 471	min:		max:	
In Acqua	°C	ASTM D 471	min:		max:	+70

### CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
BUONO/ECCELL	BUONO/ECCELL	BUONO/ECCELL	SCARSO	NON IDONEO	SCARSO

Questa scheda tecnica è stata redatta con la massima cura ed è il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.