



# LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME

2005

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Lastra antiolio trasformatore economic

POLIMERO:

NBR

APPLICAZIONE

Antiolio

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ASTM D 2240	72	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ASTM D 412C	8	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ASTM D 412C	300	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ASTM D 624B	30	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm <sup>3</sup>	DIN 53516		
PESO SPECIFICO	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479	1,50	± 0,03

INVECCHIAMENTO	$\Delta H$	Sh.A3		
In: IRM 903	$\Delta CR$	%	ASTM D 471	-10
Per: 72 h	$\Delta AR$	%		
A: 100 °C	$\Delta V$	%		10

INVECCHIAMENTO	$\Delta H$	Sh.A3		
In: Olio Trasformatore	$\Delta CR$	%	ASTM D 471	-6
Per: 72 h	$\Delta AR$	%		
A: 23 °C	$\Delta V$	%		+ 6

INVECCHIAMENTO	$\Delta H$	Sh.A3		
In: Olio Trasformatore	$\Delta CR$	%	ASTM D 471	-9
Per: 72 h	$\Delta AR$	%		
A: 100 °C	$\Delta V$	%		+ 9

## TEMPERATURE DI ESERCIZIO

In Aria	°C	ASTM D 573	min:	- 20	max:	+ 100
In Olio	°C	ASTM D 471	min:		max:	+100
In Acqua	°C	ASTM D 471	min:		max:	+90

## CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticit�	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
SCARSO	BUONO/SCARSO	BUONO/SCARSO	SCARSO	BUONO	SCARSO

Questa scheda tecnica   stata redatta con la massima cura ed   il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.