



LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME	DENOMINAZIONE COMMERCIALE
2026	Lastra antibenzina

POLIMERO: NBR	APPLICAZIONE
	Antiolio

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ASTM D 2240	70	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ASTM D 412C	10	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ASTM D 412C	300	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ASTM D 624B	35	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm ³	DIN 53516		
PESO SPECIFICO	g/cm ³	DIN 53479	1,40	± 0,03

INVECCHIAMENTO In: Aria Per: 72 h A: 100 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 573	6
	Δ CR	%		- 20
	Δ AR	%		- 40
	Δ V	%		

INVECCHIAMENTO In: IRM 903 Per: 72 h A: 100 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 471	-10
	Δ CR	%		
	Δ AR	%		
	Δ V	%		+ 10

INVECCHIAMENTO In: FUEL C Per: 72 h A: 23 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 471	-20
	Δ CR	%		
	Δ AR	%		
	Δ V	%		+ 30

TEMPERATURE DI ESERCIZIO									
In Aria In Olio In Acqua	°C	ASTM D 573	min:	- 15	max:	+ 100			
	°C	ASTM D 471	min:		max:	+100			
	°C	ASTM D 471	min:		max:	+90			

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
SCARSO	BUONO	SCARSO	SCARSO	ECCELLENTE	BUONO/SCARSO

Questa scheda tecnica è stata redatta con la massima cura ed è il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.