



LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME	DENOMINAZIONE COMMERCIALE
4180	Lastra EPDM perossidica

POLIMERO: EPDM	APPLICAZIONE Etilpropilenica
-------------------	---------------------------------

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ASTM D 2240	80	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ASTM D 412C	12	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ASTM D 412C	120	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ASTM D 624B	25	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm ³	DIN 53516		
PESO SPECIFICO	g/cm ³	DIN 53479	1,18	± 0,03

INVECCHIAMENTO In: Aria Per: 72 h A: 130 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 573	3
	Δ CR	%		- 20
	Δ AR	%		- 40
	Δ V	%		

INVECCHIAMENTO In: Ozono Per: 70 h A: 30 °C- 100 pphm- all. 50	Δ H	Sh.A3	ASTM D 1149	OK
	Δ CR	%		
	Δ AR	%		
	Δ V	%		

INVECCHIAMENTO In: Acqua Per: 72 h A: 50 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 471	-3
	Δ CR	%		
	Δ AR	%		
	Δ V	%		+ 3

TEMPERATURE DI ESERCIZIO							
In Aria	°C	ASTM D 573	min:	- 30	max:	+ 120	
In Olio	°C	ASTM D 471	min:		max:		
In Acqua	°C	ASTM D 471	min:		max:	+100	

CARATTERISTICHE GENERALI					
Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
BUONO/SCARSO	BUONO	BUONO	SCARSO	NON IDONEO	ECCELLENTE

Questa scheda tecnica è stata redatta con la massima cura ed è il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.