



# LASTRE IN GOMMA

## SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME	DENOMINAZIONE COMMERCIALE
2026 70	lastra antibenzina 70 ShA3

VERS: 001

POLIMERO:

DATA: 05/09/2017

NBR

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ISO 7619	72	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ISO 37 - 1	10	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ISO 37 - 1	320	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ISO 34 C	35	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm <sup>3</sup>	ISO 4649		
PESO SPECIFICO	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781	1,40	± 0,03

INVECCHIAMENTO	$\Delta H$	Sh.A3		6
In: Aria	$\Delta CR$	%	ISO 188	- 20
Per: 72 h	$\Delta AR$	%		- 40
A: 100 °C	$\Delta V$	%		

INVECCHIAMENTO	$\Delta H$	Sh.A3		-10
In: IRM 903	$\Delta CR$	%	ISO 1817	
Per: 72 h	$\Delta AR$	%		
A: 100 °C	$\Delta V$	%		+ 10

INVECCHIAMENTO	$\Delta H$	Sh.A3		-20
In: FUEL C	$\Delta CR$	%	ISO 1817	
Per: 72 h	$\Delta AR$	%		
A: 23 °C	$\Delta V$	%		+ 30

TEMPERATURE DI ESERCIZIO							
In Aria	°C	ISO 188	min:	- 15	max:	+ 100	
In Olio	°C	ISO 1817	min:		max:	+100	
In Acqua	°C	ISO 1817	min:		max:	+90	

### CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticit�	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
SUFFICIENTE	BUONO	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	ECCELLENTE	SUFFICIENTE

Questa scheda tecnica   stata redatta con la massima cura ed   il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.



# LASTRE IN GOMMA

## SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME

2026 70

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

lastra antibenzina 70 ShA3

VERS: 001

POLIMERO:

DATA: 05/09/2017

NBR

I valori di durezza e densità si riferiscono a lastra liscia, priva di inserti, su uno spessore tra i 4 e i 6 mm. come da norma indicata.

Il valore di CR/AR/LAC si riferiscono a lastra liscia, priva di inserti, su uno spessore tra 2 e 5 mm. come da norma indicata.

I dati relativi alle prove di invecchiamento sono frutto di numerose prove e di controlli periodici effettuati presso il nostro laboratorio.

I dati riportati vanno pertanto considerati come indicativi.

Non garantiamo che gli stessi risultati, effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni, diano gli stessi risultati.

Tovo Gomma garantisce le caratteristiche tecniche della presente scheda tecnica.

Spetta al cliente verificare l' idoneità all' uso del prodotto finito e la relativa rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili.

La durata del materiale è conforme alla norma ISO 2230, purché sia conservato in conformità alla norma stessa.