



SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE		COMPOSIZIONE
T160 EP		EPDM
STRUTTURA CELLULARE		GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE
COLORE		NERO
DUREZZA	SHORE 00	40±10
PESO SPECIFICO (Kg/m³)	ISO 845-88	150±20
CARICO DEFORMAZIONE	ASTM D1056-00 50% (kPa)	110
COMPRESSION SET 50%/ 22h 40°C	ASTM D1056-00	< 60 %
ASSORBIMENTO ACQUA	ASTM D 1056-00	< 10 %
RITIRO LINEARE	22 h 70°C	< 5%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 140 %
CARICO DI ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 320 kPa
TEMPERATURA IN UTILIZZO	COSTANTE	- 30°C / + 110° C
	INTERMITTENTE	MAX + 130°C
RESISTENZA	ARIA + U.V.	ECCELLENTE
	OZONO	ECCELLENTE
	OLIO	SCARSA
	ACIDI	BUONA
	FUOCO (FMVSS 302)	CONFORME
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE		CFC & HCFC FREE
RICICLAGGIO		PUO' ESSERE RICICLATO