



**SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE**

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

**T 175 CR**

COMPOSIZIONE

**EPDM + CR**

STRUTTURA CELLULARE

GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE

COLORE

NERO

DUREZZA

SHORE 00

40 ± 10

PESO SPECIFICO (Kg/m³)

ISO 845-88

175 ± 25

CARICO DEFORMAZIONE

ASTM D1056-00 50% (kPa)

130

COMPRESSION SET 50%/ 22h 70°C

ASTM D1056-00

23%

ASSORBIMENTO ACQUA

ASTM D 1056-00

<5 %

RITIRO LINEARE

22 h 70°C

< 5%

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 150 %

CARICO DI ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 400 kPa

TEMPERATURA IN UTILIZZO

COSTANTE

- 50 °C / + 95 ° C

INTERMITTENTE

MAX + 105 °C

RESISTENZA

ARIA + U.V.

ECCELLENTE

OZONO

BUONO

OLIO

DISCRETO

ACIDI

DISCRETO

FUOCO ( FMVSS 302)

CONFORME

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CFC & HCFC FREE

RICICLAGGIO

PUO' ESSERE RICICLATO