



SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

T 180 EP

COMPOSIZIONE

EPDM

STRUTTURA CELLULARE

GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE

COLORE

NERO

DUREZZA

SHORE 00

40 ± 10

PESO SPECIFICO (Kg/m³)

ISO 845-88

175 ± 25

CARICO DEFORMAZIONE

ASTM D1056-00 50% (kPa)

130

COMPRESSION SET 50%/ 22h 70°C

ASTM D1056-00

17 %

ASSORBIMENTO ACQUA

ASTM D 1056-00

< 3 %

RITIRO LINEARE

7 giorni 70°C

< - 5%

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 150 %

CARICO DI ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 400 kPa

TEMPERATURA IN UTILIZZO

COSTANTE

- 50 °C / + 95° C

INTERMITTENTE

MAX + 105 °C

RESISTENZA

ARIA + U.V.

ECCELLENTE

OZONO

ECCELLENTE

OLIO

SCARSO

ACIDI

SCARSO

FUOCO (FMVSS 302)

CONFORME

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CFC & HCFC FREE

RICICLAGGIO

PUO' ESSERE RICICLATO