



SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

T 180 NBR

COMPOSIZIONE

NBR

STRUTTURA CELLULARE

GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE

COLORE

NERO

DUREZZA

SHORE 00

45

PESO SPECIFICO (Kg/m³)

ISO 845-88

180 ± 25

CARICO DEFORMAZIONE

ASTM D1056-00 50% (kPa)

150

COMPRESSION SET 50%/ 22h 70°C

ASTM D1056-00

14 %

ASSORBIMENTO ACQUA

ASTM D 1056-00

<5 %

RITIRO LINEARE

22 h 70°C

< 5%

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 150 %

CARICO DI ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 600 kPa

TEMPERATURA IN UTILIZZO

COSTANTE

- 10 °C / + 90° C

INTERMITTENTE

MAX + 100 °C

RESISTENZA

ARIA + U.V. / AIR + U.V.

ECCELLENTE

OZONO

DISCRETO

OLIO

ECCELLENTE

ACIDI

DISCRETO

FUOCO (FMVSS 302)

AUTOESTINGENTE HF1

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CFC & HCFC FREE

RICICLAGGIO

PUO' ESSERE RICICLATO