



# LASTRE IN GOMMA

## SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME	DENOMINAZIONE COMMERCIALE
APCR	Lastra per appoggio ponte

POLIMERO: CR/NR	APPLICAZIONE
	Cloroprenica

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ASTM D 2240	60	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ASTM D 412C	16	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ASTM D 412C	450	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ASTM D 624B	60	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm <sup>3</sup>	DIN 53516		
PESO SPECIFICO	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479	1,21	± 0,03

INVECCHIAMENTO In: Aria Per: 72 h A: 70 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 573	5
	Δ CR	%		- 10
	Δ AR	%		- 15
	Δ V	%		

TEMPERATURE DI ESERCIZIO In Aria In Olio In Acqua	°C	ASTM D 573	min:	- 25	max:	+ 90
	°C	ASTM D 471	min:		max:	+23
	°C	ASTM D 471	min:		max:	+90

### CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
BUONO/ECCELL	ECCELLENTE	BUONO/ECCELL	SCARSO	SCARSO	BUONO

Questa scheda tecnica è stata redatta con la massima cura ed è il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.