



LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME

1522 Grigia

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Lastra para colorata

POLIMERO:

NR

Para

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ASTM D 2240	40	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ASTM D 412C	16	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ASTM D 412C	600	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ASTM D 624B	20	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm ³	DIN 53516		
PESO SPECIFICO	g/cm ³	DIN 53479	1,03	± 0,03

INVECCHIAMENTO	Δ H	Sh.A3		
In: Aria	Δ CR	%	ASTM D 573	- 20
Per: 72 h	Δ AR	%		- 25
A: 70 °C	Δ V	%		

INVECCHIAMENTO	Δ H	Sh.A3		
In: Acqua	Δ CR	%	ASTM D 471	-3
Per: 72 h	Δ AR	%		
A: 50 °C	Δ V	%		+ 5

TEMPERATURE DI ESERCIZIO

In Aria	°C	ASTM D 573	min:	- 35	max:	+ 70
In Olio	°C	ASTM D 471	min:		max:	
In Acqua	°C	ASTM D 471	min:		max:	+80

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
ECCELLENTE	ECCELLENTE	BUONO	SCARSO	NON IDONEO	NON IDONEO

Questa scheda tecnica è stata redatta con la massima cura ed è il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.