



# LASTRE IN GOMMA

## SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME  
**ANTIOLIO 2001**

DENOMINAZIONE COMMERCIALE  
**Lastra antiolio**

VERS: **001**

POLIMERO:  
**NBR**

DATA: **01/01/2017**

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ISO 7619	72	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ISO 37 - 1	8	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ISO 37 - 1	350	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ISO 34 C	30	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm <sup>3</sup>	ISO 4649		
PESO SPECIFICO	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781	1,50	± 0,03

INVECCHIAMENTO	Δ H	Sh.A3		
In: Aria	Δ CR	%	ISO 188	5
Per: 72 h	Δ AR	%		- 20
A: 100 °C	Δ V	%		- 40

INVECCHIAMENTO	Δ H	Sh.A3		
In: IRM 901	Δ CR	%	ISO 1817	10
Per: 72 h	Δ AR	%		
A: 100 °C	Δ V	%		- 10

INVECCHIAMENTO	Δ H	Sh.A3		
In: DIESEL	Δ CR	%	ISO 1817	-10
Per: 24 h	Δ AR	%		
A: 100 °C	Δ V	%		11

TEMPERATURE DI ESERCIZIO						
In Aria	°C	ISO 188	min:	- 20	max:	+ 100
In Olio	°C	ISO 1817	min:		max:	+100
In Acqua	°C	ISO 1817	min:		max:	+90

CARATTERISTICHE GENERALI					
Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
BUONO/SUFFICIENTE	BUONO	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	SUFFICIENTE

Questa scheda tecnica è stata redatta con la massima cura ed è il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.