



LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME	DENOMINAZIONE COMMERCIALE
2004	Lastra antiolio trasformatore

POLIMERO: NBR	APPLICAZIONE
	Antiolio

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ASTM D 2240	68	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ASTM D 412C	13	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ASTM D 412C	300	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ASTM D 624B	45	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm ³	DIN 53516		
PESO SPECIFICO	g/cm ³	DIN 53479	1,26	± 0,03

INVECCHIAMENTO In: Aria Per: 72 h A: 100 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 573	5
	Δ CR	%		- 20
	Δ AR	%		- 40
	Δ V	%		
INVECCHIAMENTO In: IRM 903 Per: 72 h A: 100 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 471	-10
	Δ CR	%		
	Δ AR	%		
	Δ V	%		10
INVECCHIAMENTO In: Olio Trasformatore Per: 72 h A: 23 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 471	-4
	Δ CR	%		
	Δ AR	%		
	Δ V	%		+ 4
INVECCHIAMENTO In: Olio Trasformatore Per: 72 h A: 100 °C	Δ H	Sh.A3	ASTM D 471	-7
	Δ CR	%		
	Δ AR	%		
	Δ V	%		+ 7

TEMPERATURE DI ESERCIZIO						
In Aria	°C	ASTM D 573	min:	- 25	max:	+ 120
In Olio	°C	ASTM D 471	min:		max:	+120
In Acqua	°C	ASTM D 471	min:		max:	+90

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
BUONO/SCARSO	ECCELLENTE	BUONO	SCARSO	SCARSO	SCARSO

Questa scheda tecnica è stata redatta con la massima cura ed è il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.