



LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME	DENOMINAZIONE COMMERCIALE
MOBIL 45 ROSS	Lastra para bianca/rossa per impial

VERS: 001

POLIMERO:

DATA: 10/08/2018

NR

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ISO 7619	44	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ISO 37 - 1	23	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ISO 37 - 1	700	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ISO 34 C	50	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm ³	ISO 4649		
PESO SPECIFICO	g/cm ³	ISO 2781	1,07	± 0,03

INVECCHIAMENTO In: Aria Per: 72 h A: 100 °C	Δ H	Sh.A3		5
	Δ CR	%	ISO 188	- 10
	Δ AR	%		- 15
	Δ V	%		
INVECCHIAMENTO In: Acqua Per: 72 h A: 100 °C	Δ H	Sh.A3		-3
	Δ CR	%	ISO 1817	
	Δ AR	%		
	Δ V	%		+ 10

TEMPERATURE DI ESERCIZIO					
In Aria	°C	ISO 188	min:	- 35	max: + 110
In Olio	°C	ISO 1817	min:		max:
In Acqua	°C	ISO 1817	min:		max: +100

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
ECCELLENTE	ECCELLENTE	ECCELLENTE	SUFFICIENTE	NON IDONEO	BUONO

Questa scheda tecnica è stata redatta con la massima cura ed è il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.