



SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

T 175 EP

COMPOSIZIONE

EPDM

STRUTTURA CELLULARE

GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE

COLORE

NERO

DUREZZA

SHORE 00

50 ± 5

PESO SPECIFICO (Kg/m³)

ASTM D 1056-07

175 ± 20

CARICO DEFORMAZIONE

ASTM D1056-00 50% (kPa)

80-160

COMPRESSION SET 50%/ 22h 70°C

ASTM D1056-78

< 50 %

ASSORBIMENTO ACQUA

ASTM D 1056-00

< 3 %

RITIRO LINEARE

7 DAYS 70°C

< - 5%

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 120 %

CARICO DI ROTTURA

ASTM D 412

≥ 400 kPa

TEMPERATURA IN UTILIZZO

COSTANTE

- 40 °C / + 100° C

INTERMITTENTE

MAX + 140 °C

RESISTENZA

ARIA + U.V.

ECCELLENTE

OZONO

ECCELLENTE

OLIO

SCARSO

ACIDI

SCARSO

FUOCO (FMVSS 302)

CONFORME

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CFC & HCFC FREE

RICICLAGGIO

PUO' ESSERE RICICLATO