



LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME
ANTI EC 60

DENOMINAZIONE COMMERCIALE
Lastra in NBR economica 60 ShA

VERS: **002**

POLIMERO:
NBR

DATA: **10/08/2018**

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ISO 7619	60	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ISO 37 - 1	4	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ISO 37 - 1	250	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ISO 34 C	12	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm ³	ISO 4649		
PESO SPECIFICO	g/cm ³	ISO 2781	1,53	± 0,03

INVECCHIAMENTO	Δ H	Sh.A3		
In: Aria	Δ CR	%	ISO 188	5
Per: 72 h	Δ AR	%		- 30
A: 70 °C	Δ V	%		- 40

INVECCHIAMENTO	Δ H	Sh.A3		
In: Acqua	Δ CR	%	ISO 1817	-7
Per: 72 h	Δ AR	%		
A: 50 °C	Δ V	%		+ 7

TEMPERATURE DI ESERCIZIO						
In Aria	°C	ISO 188	min:	- 20	max:	+ 70
In Olio	°C	ISO 1817	min:		max:	+23
In Acqua	°C	ISO 1817	min:		max:	+70

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
BUONO/SUFFICIENTE	BUONO/SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE

Questa scheda tecnica è stata redatta con la massima cura ed è il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.