



SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE		COMPOSIZIONE / COMPOSITION
T 100 EPB		EPDM
STRUTTURA CELLULARE		GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE
COLORE		BIANCO
DUREZZA	SHORE 00	50±5
PESO SPECIFICO (Kg/m³)	ISO 845-88	115 ± 20
CARICO DEFORMAZIONE	ASTM D1056-00 50% (kPa)	110
COMPRESSION SET 50%/ 22h 70°C	ASTM D1056-00	< 20%
ASSORBIMENTO ACQUA	ASTM D 1056-00	< 2 %
RITIRO LINEARE	22 h 70°C	< 5%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 180 %
CARICO DI ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 500 kPa
TEMPERATURA IN UTILIZZO	COSTANTE	- 30 °C / + 70° C
	INTERMITTENTE	MAX + 80°C
RESISTENZA	ARIA + U.V.	ECCELLENTE
	OZONO	BUONA
	OLIO	SCARSA
	ACIDI	BUONA
	FUOCO (FMVSS 302)	CONFORME
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE		CFC & HCFC FREE
RICICLAGGIO		PUO' ESSERE RICICLATO