



**SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE**

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

**T130 EP**

COMPOSIZIONE

**EPDM BLEND**

STRUTTURA CELLULARE

GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE

NO ZOLFO - VULCANIZZATA PEROSSIDI

COLORE

NERO

DUREZZA

SHORE 00

55±5

PESO SPECIFICO (Kg/m³)

ISO 845-88

120 ± 20

CARICO DEFORMAZIONE

ASTM D1056-00 50% (kPa)

110

COMPRESSION SET 50%/ 22h 70°C

ASTM D1056-00

<20%

ASSORBIMENTO ACQUA

ASTM D 1056-00

< 5 %

RITIRO LINEARE

22 h 70°C

< 5%

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 180 %

CARICO DI ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 500 kPa

TEMPERATURA IN UTILIZZO

COSTANTE

- 40 °C / + 70° C

INTERMITTENTE

MAX + 100°C

ARIA + U.V.

ECCELLENTE

RESISTENZA

OZONO

BUONA

OLIO

SCARSA

ACIDI

BUONA

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CFC & HCFC FREE

RICICLAGGIO

PUO' ESSERE RICICLATO