



SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE		COMPOSIZIONE
T140 CR		CR
STRUTTURA CELLULARE		GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE
COLORE		NERO
DUREZZA	SHORE 00	50
PESO SPECIFICO (Kg/m ³)	ISO 845-88	140 ± 20
CARICO DEFORMAZIONE	ASTM D1056-00 50% (kPa)	110
COMPRESSION SET 50%/ 22h 40°C	ASTM D1056-00	25 %
ASSORBIMENTO ACQUA	ASTM D 1056-00	<5 %
RITIRO LINEARE	22 h 70°C	< 5%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 200 %
CARICO DI ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 250 kPa
TEMPERATURA IN UTILIZZO	COSTANTE	- 30°C / + 100° C
	INTERMITTENTE	MAX + 110°C
RESISTENZA	ARIA + U.V.	BUONA
	OZONO	BUONA
	OLIO	DISCRETA
	ACIDI	DISCRETA
	FUOCO (FMVSS 302)	UL 94 HF1 M2 / F3
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE		CFC & HCFC FREE
RICICLAGGIO		PUO' ESSERE RICICLATO