



SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE		COMPOSIZIONE
T 200 OP		NR
STRUTTURA CELLULARE		GOMMA ESPANSA CELLULE APERTE
COLORE		ARANCIO
DUREZZA	SHORE 00	
PESO SPECIFICO (Kg/m ³)	ISO 845-88	200 ± 20
CARICO DEFORMAZIONE	KN / m ³	10-14
COMPRESSION SET 50%/ 22h 20°C	ASTM D1056-00	0% (dopo 30 min.)
ASSORBIMENTO ACQUA	ASTM D 1056-00	<50%
RITIRO LINEARE	22 h 70°C	0%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 450 %
CARICO DI ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 200 kPa
TEMPERATURA IN UTILIZZO	COSTANTE IN H ² O	- 40 °C / + 80 °C
RESISTENZA	ARIA + U.V.	SCARSO
	OZONO	SCARSO
	OLIO	SCARSO
	ACIDI	SCARSO
	FUOCO	SCARSO
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE		CFC & HCFC FREE
RICICLAGGIO		PUO' ESSERE RICICLATO