



**SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE**

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

**T 75 EPS**

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

**EPDM SOFT**

STRUTTURA CELLULARE

GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE

COLORE

NERO

DUREZZA

SHORE 00

25±5

PESO SPECIFICO (Kg/m³)

ISO 845-88

75 ± 20

CARICO DEFORMAZIONE

ASTM D1056-00 50% (kPa)

40-80

COMPRESSION SET 50%/ 22h 70°C

ASTM D1056-78

28%

ASSORBIMENTO ACQUA

ASTM D 1056-78

< 26 %

RITIRO LINEARE

22 h 70°C

< 5%

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 150 %

CARICO DI ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 200 kPa

TEMPERATURA IN UTILIZZO

COSTANTE

- 40 °C / + 80° C

INTERMITTENTE

MAX + 100°C

ARIA + U.V.

ECCELLENTE

OZONO

BUONA

OLIO

SCARSA

ACIDI

BUONA

FUOCO (NF X10-702 / NF P92-501)

M1 / F1

RESISTENZA

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CFC & HCFC FREE

RICICLAGGIO

PUO' ESSERE RICICLATO